

TINTA EM PÓ

INDICAÇÕES:

Em ambientes internos e externos;
Superfície de aplicação: Blocos de concreto comum ou celular; blocos ou tijolos cerâmicos; emboço e reboco.

COMO UTILIZAR MELHOR SEU PRODUTO:

Não utilizar a TINTA EM PÓ sobre superfícies impermeáveis, como revestidas de tinta látex PVA, acrílica ou massa corrida; nem adicionar nenhum outro componente ao produto.



PRODUTO:

Validade: 18 meses após a data de fabricação;

Estado físico: Pó seco;

Mistura: 4 a 6 litros de água limpa (com variação permitida de 5%), para cada 2,5 kg do produto;

Temperatura ambiente (para aplicação): 5°C até 35°C;

Temperatura da base (de aplicação): 5°C até 27°C;

Tráfego leve: 3 dias;

Tráfego normal (inclusive máquinas e equipamentos): 14 dias;

Cura total: 28 dias;

Estocagem: Conservar em local seco e arejado. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e com no máximo 1,5 m de altura na embalagem original fechada;

Rendimento: 12 a 18 m² por embalagem de 2,5 kg (por demão);

Cores: Ver mostruário;

Embalagem: Sacos de 2,5 kg.

TINTA EM PÓ

INDICADO PARA APLICAÇÃO:

Em ambientes internos e externos;

Superfície de aplicação: Blocos de concreto comum ou celular; blocos ou tijolos cerâmicos; emboço e reboco.

COMPOSIÇÃO:

Composto de hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, pigmentos e aditivos.

LIMITAÇÕES:

Não utilizar a REJUNTABRÁS - TINTA EM PÓ sobre superfícies impermeáveis, como revestidas de tinta látex PVA, acrílica ou massa corrida, e nem adicionar nenhum outro componente ao produto.

BASE:

A base da aplicação deve estar curada, firme, limpa e seca, isenta de qualquer tipo de impregnação que possa prejudicar a aderência da TINTA EM PÓ.

A existência de umidade na base pode ocasionar manchas que não serão cobertas pelo produto.

MISTURA:

Em recipiente limpo, de plástico, adicionar 4 a 6 litros de água limpa para cada 2,5 kg de produto.

Quando aplicado em 2 (duas) demãos ou mais:

Na 1ª (primeira) demão a diluição do produto poderá ser realizada na proporção de 2,5 kg do produto para 4 litros de água.

Na 2ª (segunda) demão a diluição do produto poderá ser realizada na proporção de 2,5 kg do produto para 6 litros de água.

Adicione aos poucos o produto à água, misturando constantemente, até que todo o pó se disperse.

Durante a aplicação, misturar o produto frequentemente, a fim de evitar possíveis decantações.

APLICAÇÃO:

Aplicar a TINTA EM PÓ com o rolo de lã de cerdas curtas (6 mm) ou de preferência broxa sobre a base, em uma ou mais demãos, até obter um acabamento fosco aveludado. Deve-se aguardar um intervalo mínimo de 2 (duas) horas entre cada demão.

Vale lembrar que é de fundamental importância proteger a base recém aplicada contra a umidade durante pelo menos 24 horas.

TINTA EM PÓ

OBSERVAÇÕES:

- A trabalhabilidade, bem como as características finais do acabamento, estão ligadas à diluição e mistura do produto. Quanto maior a quantidade de água, menor o poder de cobertura e maior o respingamento. Quanto menor quantidade de água, maior a formação de riscos na pintura. A tinta deve se manter com a mesma viscosidade/característica do início ao fim do trabalho, fazendo a mistura constante do produto durante o manuseio;
- Respingamento durante a aplicação é comum. Por isso, recomenda-se cobrir as áreas próximas ao local da aplicação;
- As cores finais, após a secagem, podem diferir da cor do próprio pó, da cor do produto diluído em água;
- Ao fazer a mistura de um novo pacote com água devesse utilizar a mesma quantidade de água do pacote anterior para evitar diferença de tonalidade e manchas.

PRECAUÇÕES:

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;

Utilize Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) - como óculos de segurança e luvas de borracha;

Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico;

Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente;

Em caso de ingestão do produto, procure um médico imediatamente.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- Solicitar sempre que necessário, inclusive para indicação do revestimento adequado para cada área;
- A REJUNTABRÁS se reserva o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento da instalação de seus produtos.