

JUNTACOLOR - AR-II - FLEXÍVEL

INDICAÇÕES:

Indicado para placas cerâmicas de juntas finas e largas de 2 a 12 mm de espessura, em ambientes internos e externos, além de mármore, granitos e pedras em geral. Para placas cerâmicas não esmaltadas, foscas, rústicas, pedras naturais, mármore, granitos, materiais que apresentam porosidade, rugosidade ou alta absorção e materiais filetados a ouro, prata e sensíveis ao atrito, consulte o fabricante sobre o tipo de rejuntamento a ser utilizado para evitar manchas.

COMO UTILIZAR MELHOR SEU PRODUTO:

Antes da aplicação, devem-se umedecer as juntas com o auxílio de uma broxa, de modo a remover o pó e deixá-las úmidas, principalmente quando estiver utilizando placas cerâmicas com alta absorção (azulejos, por exemplo) ou em dias com alta temperatura, baixa umidade do ar e vento, evitando o esfarelamento do rejuntamento.



PRODUTO:

Validade: Embalagens de 1 kg e 5 kg: 18 meses após a data de fabricação;
Embalagem de 25 kg: 9 meses após a data de fabricação;

Estado físico: Pó seco;

Mistura: 1 kg (saco) para cada 0,260 litros de água limpa (com variação permitida de 5%);
5 kg (saco) para cada 1,3 litros de água limpa (com variação permitida de 5%);
25 kg (saco) para cada 6,5 litros de água limpa (com variação permitida de 5%);

Tempo de uso (mistura pronta): 2 horas e 30 minutos;

Temperatura ambiente (para aplicação): 5°C até 35°C;

Temperatura da base (de aplicação): 5°C até 27°C;

Tráfego leve: 3 dias;

Tráfego normal (inclusive máquinas e equipamentos): 14 dias;

Cura total: 28 dias;

Estocagem: Conservar em local seco e arejado. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e com no máximo 1,5 m de altura na embalagem original fechada;

Consumo: Ver tabela de consumo;

Cor: Ver mostruário;

Embalagem: Saco de 1 kg, 5 kg e 25 kg.

JUNTACOLOR - AR-II - FLEXÍVEL

INDICAÇÕES:

Placas cerâmicas de juntas finas e largas de 2 a 12 mm de espessura, em ambientes internos e externos. Mármore, granito, ardósias e pedras em geral. Para placas cerâmicas não esmaltadas, foscas, rústicas, pedras naturais, mármore, granito, materiais que apresentam porosidade, rugosidade ou alta absorção e materiais filetados a ouro, prata e sensíveis ao atrito, consulte o fabricante sobre o tipo de rejuntamento a ser utilizado para evitar manchas.

COMPOSIÇÃO:

Composto de cimento Portland cinza e/ou cimento branco estrutural, aditivos (impermeabilizantes, retentor de água, polímeros em pó, fungicida, etc.), pigmentos, sílicas etc.

LIMITAÇÕES:

- Não recomendado para piscinas e áreas submersas;
- Não recomendado para fachadas e ambientes de tráfego intenso;
- Não utilizar para o rejuntamento de placas porcelanato e porcelana;
- Não utilize ácidos para limpar o rejuntamento.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO:

Desempenadeira de borracha, misturador de hélice de alta rotação e esponja para limpeza.

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

Antes de começar o processo de rejuntamento, retire os espaçadores e, usando uma esponja úmida, remova qualquer sujeira, resíduos ou pó das juntas. Não deixe resquícios de água nas juntas. A temperatura do substrato deve estar entre 5°C e 27°C.

MISTURA:

Use aproximadamente 260 ml de água limpa (podendo variar 5%) para cada 1 kg de pó do JUNTACOLOR - AR-II - FLEXÍVEL. Coloque o líquido em um recipiente limpo. Em seguida adicione o pó e misture com um misturador de alta velocidade por um minuto, até obter uma mistura homogênea. Deixe a argamassa em maturação (repouso) por 10 minutos e misture novamente. Depois de ser preparado, o rejuntamento deverá ser usado no tempo máximo de 2 horas e 30 minutos. Utilize um recipiente de plástico ou similar limpo e seco. Misture uma parte de água potável para três partes de pó JUNTACOLOR, até formar uma mistura homogênea.

APLICAÇÃO:

A aplicação deve ser feita somente 72 horas após todas as placas cerâmicas serem colocadas. Limpar bem as juntas com o auxílio de uma escova de piaçava para melhor aderência e cura do produto. Aplicar JUNTACOLOR com desempenadeira emborrachada, pressionando a massa e repassando várias vezes até que as juntas fiquem totalmente preenchidas.

JUNTACOLOR - AR-II - FLEXÍVEL

OBSERVAÇÕES:

- Para a aplicação na cor azul em áreas externas, utilizar a cor AZUL SOLAR;
- Deve-se proteger peças de alumínio para não mancharem, caso sejam atingidas por argamassa e/ou rejuntamento;
- Não aplicar rejuntamento nas áreas externas em dias de chuva. Em áreas externas deve-se proteger o rejuntamento recém-aplicado do sol, do vento e chuva por, no mínimo, 24 horas. Para placas cerâmicas tipo PORCELANATO, devem-se utilizar produtos específicos, como SUPERJUNTA EPÓXI, SUPERJUNTA ACRÍLICO e JUNTACOLOR PORCELANATO;
- No caso de placas cerâmicas antiderrapantes ou que apresentem ranhuras superficiais, é recomendado que a aplicação seja realizada com espátula de plástico e que a limpeza seja feita imediatamente após a aplicação do produto;

LIMPEZA:

A limpeza dos resíduos de rejuntamento deverá ser feita antes de sua secagem.

- Retirar o excesso do material com uma desempenadeira emborrachada. Fazer o acabamento com uma esponja umedecida, quando a superfície estiver totalmente esbranquiçada;

Obs.: Essa esponja deve ser lavada e torcida frequentemente.

- Completar a limpeza com um pano limpo e seco, deixando a superfície da cerâmica totalmente limpa.

Para uma fácil remoção de resíduos de argamassa e rejuntamento sobre as placas cerâmicas, utilize o LIMPADOR DE CERÂMICA, após 14 dias da aplicação do rejuntamento;

- Para a limpeza dos demais tipos de revestimento, consulte a indicação da embalagem do LIMPADOR DE CERÂMICA;
- Nunca utilize ácido concentrado para fazer a limpeza.

A limpeza dos resíduos de rejuntamento deverá ser feita antes de sua secagem.

- Retirar o excesso do material com uma desempenadeira emborrachada. Fazer o acabamento com uma esponja umedecida, quando a superfície estiver totalmente esbranquiçada;

Obs.: Essa esponja deve ser lavada e torcida frequentemente.

- Completar a limpeza com um pano limpo e seco, deixando a superfície da cerâmica totalmente limpa.

Para uma fácil remoção de resíduos de argamassa e rejuntamento sobre as placas cerâmicas, utilize o LIMPADOR DE CERÂMICA, após 14 dias da aplicação do rejuntamento;

- Para a limpeza dos demais tipos de revestimento, consulte a indicação da embalagem do LIMPADOR DE CERÂMICA;
- Nunca utilize ácido concentrado para fazer a limpeza.

CURA:

Para garantir a qualidade e a durabilidade do material é recomendado fazer o processo de cura:

Molhar o rejuntamento com o auxílio de uma broxa duas vezes ao dia durante três dias após a aplicação do produto, principalmente quando apresentar alta temperatura e/ou baixa umidade relativa do ar.

JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO E DESSOLIDARIZAÇÃO:

O dimensionamento das juntas de movimentação e de solidarização deverá estar de acordo com as normas técnicas NBR 13753/13754/13755.

JUNTACOLOR - AR-II - FLEXÍVEL

PRECAUÇÕES:

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;

Utilize Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) - como óculos de segurança e luvas de borracha;

Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico;

Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente;

Em caso de ingestão do produto, procure um médico imediatamente.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- Solicitar sempre que necessário, inclusive para indicação do revestimento adequado para cada área;
- A REJUNTABRÁS se reserva o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento da instalação de seus produtos.