

# JUNTACOLOR - PORCELANATO

## INDICAÇÕES:

Porcelanatos em paredes e pisos, revestimentos cerâmicos com juntas de até 5 mm de espessura, tráfegos intensos. Usos residenciais e comerciais.

## COMO UTILIZAR MELHOR SEU PRODUTO:

Não deixe água em excesso na esponja durante a limpeza, pois isso poderá facilitar a dispersão dos pigmentos, ocasionando manchamento e porosidade do rejuntamento.



## PRODUTO:

**Validade:** Embalagens de 1 kg (caixa) e 1 kg (saco): 18 meses após a data de fabricação;  
Embalagem de 20 kg: 9 meses após a data de fabricação;

**Estado físico:** Pó seco;

**Mistura:** 1 kg (caixa) e 1 kg (saco) para cada 0,280 litros de água limpa (com variação permitida de 5%);  
20 kg (saco) para cada 5,6 litros de água limpa (com variação permitida de 5%);

**Tempo de uso (mistura pronta):** 2 horas e 30 minutos;

**Temperatura ambiente (para aplicação):** 5°C até 35°C;

**Temperatura da base (de aplicação):** 5°C até 27°C;

**Tráfego leve:** 3 dias;

**Tráfego normal (inclusive máquinas e equipamentos):** 14 dias;

**Cura total:** 28 dias;

**Estocagem:** Conservar em local seco e arejado. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e com no máximo 1,5 m de altura na embalagem original fechada;

**Consumo:** Ver tabela de consumo;

**Cores:** Ver mostruário;

**Embalagem:** Caixa de 1 kg, sacos de 1 kg e 20 kg.

## JUNTACOLOR - PORCELANATO

### INDICAÇÕES:

Porcelanatos em paredes e pisos, revestimentos cerâmicos com juntas de até 5 mm de espessura, tráfegos intensos. Usos residenciais e comerciais.

### COMPOSIÇÃO:

Material superaditivado, flexível e aderente. Composto de cimento Portland cinza e/ou branco estrutural, cargas minerais devidamente graduadas, aditivos impermeabilizantes, retentores de água, polímeros em pó, fungicidas e pigmentos.

### MISTURA:

- O preparo da argamassa de rejuntamento deverá ser realizado em recipiente de plástico ou similar para facilitar a limpeza e evitar a absorção de água;
- Depois de ser preparado, o rejuntamento deverá ser usado no tempo máximo de 02 horas e 30 minutos. Sendo vedada, neste período, a adição de água ou outros produtos;
- Utilize um recipiente de plástico ou similar limpo e seco;
- Misture o JUNTACOLOR - AR-II - PORCELANATO com 280 ml de água (com uma variação permitida de 5% para cada 1kg de pó do porcelanato), até formar uma mistura homogênea, pastosa, aderente e sem grumos;
- A seguir deverá ser novamente reamassada antes do uso;
- A argamassa preparada deverá ser protegida do sol, chuva e do vento.

### APLICAÇÃO:

- A aplicação deve ser feita somente 72 horas após todas as placas cerâmicas serem colocadas;
  - Limpar bem as juntas com auxílio de uma escova de piaçava para melhor aderência e cura do produto;
  - Umedecer as juntas com auxílio de uma broxa para melhor aderência e cura do produto;
  - Aplicar a argamassa de rejuntamento com desempenadeira emborrachada, preenchendo completamente as juntas;
  - Deixe o rejuntamento "puxar" até formar uma camada esbranquiçada sobre o revestimento cerâmico;
  - Em seguida, fazer acabamento (modelamento) das juntas com uma esponja, limpa e levemente umedecida;
- Obs.: Essa esponja deverá ser lavada e torcida frequentemente (finalizar a limpeza com esponja levemente umedecida);**
- Para a remoção dos resíduos depositados sobre o revestimento cerâmico, realizar a limpeza final transcorridos no mínimo 7 dias após a execução do rejuntamento com produtos específicos;
- Obs.: Evite a lavagem do rejuntamento com solução à base de ácidos, os quais prejudicam sua durabilidade.**

### CURA:

Para garantir a qualidade e a durabilidade do material é recomendado fazer o processo de cura.

Molhar o rejuntamento com auxílio de uma broxa 2 vezes ao dia, durante 3 dias após a aplicação do produto. Principalmente quando apresentar alta temperatura e/ou baixa umidade relativa do ar.

## JUNTACOLOR - PORCELANATO

### OBSERVAÇÕES:

- Proteger as peças de alumínio para não mancharem se atingidas por rejuntamento;
- Não aplicar rejuntamento nas áreas externas em dias de chuva. A área deverá ser protegida quando estiver diretamente exposta aos raios solares;
- Para aplicação na cor azul em áreas externas (inclusive piscinas), usar apenas a cor AZUL SOLAR;
- Somente iniciar a aplicação do rejuntamento quando toda a colocação das placas estiver concluída, ou seja, não deixar nenhuma parte aberta, caso contrário, haverá penetração de água e futura eflorescência.

### PISCINAS

- Recomenda-se que seja colocada água na piscina no mínimo 10 dias depois do rejuntamento pronto;
- Deve-se hidratar o rejuntamento com o auxílio de uma broxa 3 vezes ao dia, durante 3 dias após a aplicação do produto;
- O rejuntamento recém-aplicado deve ser protegido do Sol, do vento e da chuva por, no mínimo, 48 horas.

### FACHADA ORLA MARÍTIMA

Após um período mínimo de 6 dias da lavagem final da obra, ou quando apresentar menor grau de umidade, recomenda-se aplicar uma camada protetora (microemulsão de silicone REBERSIL).

### ATENÇÃO

- É de fundamental importância que a água acondicionada na piscina mantenha os seguintes parâmetros:
- pH - 7,4 a 7,6
- Cloro livre - 1,0 a 3,0
- Alcalinidade Total - 80 a 120
- Dureza Cálcica - 150 a 300

### OBSERVAÇÃO

O pH baixo, pode ocasionar o ataque ao rejuntamento da piscina.

Cloro livre elevado ocasiona o ataque do rejuntamento.

Baixa dureza cálcica ocasiona a exposição do rejuntamento ao ataque pelo cloro.

### JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO E DESSOLIDARIZAÇÃO:

O dimensionamento das juntas de movimentação e de dessolidarização deverá estar de acordo com as normas técnicas NBR 13753/13754/13755.

### PRECAUÇÕES:

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;

Utilize Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) - como óculos de segurança e luvas de borracha;

Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico;

Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente;

Em caso de ingestão do produto, procure um médico imediatamente.

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- Solicitar sempre que necessário, inclusive para indicação do revestimento adequado para cada área;
- A REJUNTABRÁS se reserva o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento da instalação de seus produtos.