

SUPERJUNTA - EPÓXI PREMIUM

INDICAÇÕES:

Áreas internas e externas onde não há incidência de raios solares (exceto fachadas), áreas nobres, pisos e paredes; placas cerâmicas e azulejos de alto padrão, porcelanatos, pastilhas, blocos de vidro, grês-polido.

Especialmente desenvolvido para áreas onde a umidade é constante e a higiene tem que ser absoluta (hospitais, box, lavanderias, banheiros, cozinhas, etc.). Espessura de junta recomendada de 2 a 10 mm.

COMO UTILIZAR MELHOR O SEU PRODUTO:

Nunca utilize produtos como água sanitária, cloro, detergente industrial, ácidos ou outros similares para fazer a limpeza de finalização de obra ou limpeza diária, pois poderão amarelar o rejuntamento.



PRODUTO:

Validade: 18 meses a partir da data de fabricação;

Estado físico: Pastoso;

Mistura: Partes iguais (Solução + Endurecedor);

Tempo de uso após a mistura: 30 minutos;

Temperatura ambiente (para aplicação): 5°C até 25°C;

Temperatura da base (de aplicação): 5°C até 25°C;

Tempo mínimo de liberação para o uso: Áreas úmidas (banheiros, piscinas, saunas, etc.): 7 dias;

Cozinhas, salas, quartos: 2 dias;

Permeabilidade aos 240 min. (7 dias de cura): 0,0 g/cm²

Cura total: 7 dias;

Tráfego normal (inclusive máquinas e equipamentos): 7 dias;

Estocagem: Conservar em local seco e arejado. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e com no máximo 1,5 m de altura na embalagem original fechada;

Consumo: Ver tabela;

Cores: Ver mostruário;

Embalagem: Caixa de 1 kg.

SUPERJUNTA - EPÓXI PREMIUM

INDICAÇÕES:

Áreas internas e externas onde não há incidência de raios solares (exceto fachadas), áreas nobres, pisos e paredes; placas cerâmicas e azulejos de alto padrão, porcelanatos, pastilhas, blocos de vidro, grês-polido. Especialmente desenvolvido para áreas onde a umidade é constante e a higiene tem que ser absoluta (hospitais, box, lavanderias, banheiros, cozinhas, etc.). Espessura de junta recomendada de 2 a 10 mm.

COMPOSIÇÃO:

O SUPERJUNTA - PREMIUM é um rejuntamento formulado à partir de resina epóxi, cargas minerais, aditivos, pigmentos e agente de cura.

PRINCIPAIS USOS:

- Residencial, comercial;
- Cerâmicas Anticorrosivas
- Áreas Internas, externas (onde não há incidência de raios solares), áreas nobres pisos e parede;
- Placas cerâmicas e azulejos de alto padrão, porcelanatos, granito, bloco de vidro, grês-polido;
- Especialmente desenvolvido para áreas onde a umidade é constante e a higiene tem que ser absoluta (hospitais, box, lavanderias, piscinas, banheiros, cozinhas, etc.);
- Espessura de junta recomendada e de 2 à 10 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Impermeável ;
- Flexível para juntas largas e finas;
- Higiene absoluta;
- Totalmente lavável;
- Antimofo, não embolora;
- Textura lisa.

ALTA DURABILIDADE; RECOMENDAÇÕES:

- Não adicionar água na mistura dos componentes (Solução e Endurecedor), a consistência dos componentes é pastosa, se acrescentar água alterará as propriedades/qualidade do SUPERJUNTA - PREMIUM como por exemplo, acabamento e grau de impermeabilidade/porosidade;
- A limpeza final do local que foi aplicado o SUPERJUNTA - PREMIUM é de fundamental importância, por isso siga rigorosamente o item limpeza;
- O produto SUPERJUNTA - PREMIUM não é recomendado para fachadas;
- Durante o processo de mistura, deverá ocorrer uma total homogeneidade do material; pois se a mesma não for perfeita, poderá ocasionar problemas de cura e tonalidade;
- Tratando-se de piscinas é recomendado que a mesma seja colocada água somente após 7 dias após a aplicação do SUPERJUNTA - PREMIUM;

SUPERJUNTA - EPÓXI PREMIUM

- Tratando-se de placas rústicas, foscas, ou que apresente ranhuras superficiais é recomendado passar uma demão de cera incolor (em pasta) sobre as placas e que a aplicação do SUPERJUNTA - PREMIUM seja realizada com espátula de plástico. Além disso a limpeza deverá ser realizada imediatamente após a aplicação do produto. Utilizar rejuntamento preferencialmente próximo a cor da placa.
- Siga corretamente as instruções de mistura, aplicação e acabamento, pois o manuseio inadequado deste produto pode não apresentar o resultado desejado.

INSTRUÇÃO PARA USO/MISTURA, APLICAÇÃO E ACABAMENTO:

- A aplicação deve ser feita após no mínimo 72 horas do assentamento das placas;
- Limpar muito bem as juntas das placas;
- Limpar as placas cerâmicas com pano umedecido;
- Limpar as juntas com escova ou aspirador de pó;
- Isole o local a ser aplicado evitando impregnação de materiais estranhos (pó de gesso, pó de cimento, areia, pó de madeira úmido, etc.) sobre o rejuntamento recém-aplicado. Não deixe nenhum tipo de sujeira no local da aplicação, pois pode endurecer junto com o material manchando-o e/ou encardindo-o

MISTURA:

- Prepare a quantidade suficiente para aplicar no máximo em 30 minutos;
- Junte a quantidade necessária dos potes (Solução) e (Endurecedor) em partes iguais, em uma placa cerâmica, utilizando uma espátula metálica;
- Com a espátula de aço, mexa muito bem o componente, até obter uma mistura totalmente homogênea;

APLICAÇÃO:

- Utilizando uma espátula de plástico, aplique SUPERJUNTA - PREMIUM, pressionando o rejuntamento para baixo (sempre no sentido da junta), sem deixar espaços vazios nos fundos das juntas;
- Retire o excesso com a espátula de plástico, sempre no sentido das juntas para melhor aproveitamento do material.

ACABAMENTO:

- O acabamento deve ser obrigatoriamente a medida em que for feita a aplicação, ou seja, após a aplicação de 1m² à 2m², passar a esponja ou pano limpo levemente umedecido em água, para alisamento e modelamento das juntas. Uma vez que fique impregnado uma camada grossa de material sob a placa, será impossível sua remoção.
- O excesso de água na esponja, poderá deixar o rejuntamento esbranquiçado e poroso.

LIMPEZA FINAL:

- Limpeza final deverá ser realizada entre 1 à 2 horas, dependendo das condições climáticas. Essa limpeza deverá ser realizada com pano ou esponja limpa umedecida em água, para facilitar a limpeza é recomendado acrescentar 3 tampinhas de álcool para 1 litro de água potável. A limpeza é realizada para remover o aspecto esbranquiçado sobre as placas cerâmicas. Essa limpeza final é indispensável para remoção total dos resíduos.

SUPERJUNTA - EPÓXI PREMIUM

NOTA:

A REJUNTABRÁS garante a qualidade e eficiência de seus produtos conforme parâmetros obtidos através de ensaios em laboratório e de campo, constantes nos informativos técnicos dos mesmos. As informações e orientações fornecidas verbalmente, por escrito ou através de testes em laboratório, pela Assistência Técnica da REJUNTABRÁS, não implicam em qualquer garantia sobre a aplicação dos produtos e não significam que seja desnecessário teste prático dos mesmos no local das aplicações pretendidas, inclusive no que se refere a revendas.

As aplicações e uso dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente ou usuário.

Recomenda-se que o produto seja aplicado por profissionais devidamente habilitados e com conhecimento do produto.

PRECAUÇÕES:

É recomendado nos processos de mistura, aplicação e limpeza a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.), óculos de segurança e luvas de borrachas;

Solução - Produto não inflamável;

Endurecedor - Produto combustível;

Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico;

Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente;

Em caso de ingestão do produto, procure um médico imediatamente;

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- Solicitar sempre que necessário, inclusive para indicação do revestimento adequado para cada área;
- A REJUNTABRÁS se reserva o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento da instalação de seus produtos.