

# CONTRAPISO

## INDICAÇÕES:

A Argamassa para CONTRAPISO é uma mistura pronta exclusivamente desenvolvida para essa finalidade. Pode ser utilizada em áreas internas e externas para que seja garantida a limpeza e a agilidade de sua obra.

## COMO UTILIZAR MELHOR O SEU PRODUTO:

É imprescindível que as instruções de preparo e uso sejam rigorosamente seguidas de acordo com o verso da embalagem.



## PRODUTO:

**Validade:** 9 meses a partir da data de fabricação;

**Estado físico:** Pó seco;

**Mistura:** 20 Kg (saco) para 4,2 litros de água limpa (com variação permitida de 5 %);

**Tempo de uso (mistura pronta):** 2 horas e 30 minutos;

**Temperatura ambiente (para aplicação):** 5°C até 35°C;

**Temperatura da base (de aplicação):** 5°C até 27°C;

**Tráfego leve:** 3 dias;

**Tráfego normal (inclusive máquinas e equipamentos):** 14 dias;

**Cura total:** 28 dias;

**Estocagem:** Conservar em local seco e arejado. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e com no máximo 1,5 m de altura na embalagem original fechada;

**Consumo:** 17 a 20 kg/m<sup>2</sup> / cm de espessura;

**Cor:** Cinza;

**Embalagem:** Saco de 20 kg;

## CONTRAPISO

### INDICAÇÕES:

A Argamassa REJUNTABRÁS - CONTRAPISO é uma mistura pronta exclusivamente desenvolvida para essa finalidade. Pode ser utilizada em áreas internas e externas para que seja garantida a limpeza e a agilidade sua obra.

### COMPOSIÇÃO:

Composto de cimento Portland cinza, cargas minerais devidamente graduadas, retentor de água e polímeros.

### BASE:

A massa deve ser aplicada de maneira tradicional, depositada sobre a base e posteriormente compactada e nivelada. O piso deve ser umedecido antes da aplicação do produto.

### MISTURA:

Misturar manualmente ou mecanicamente um saco de Argamassa de CONTRAPISO de 20 kg com a quantidade de água limpa indicada no verso da embalagem em um recipiente plástico ou similar. Após misturar bem, deixar em repouso por 15 minutos. A seguir, deverá ser novamente reamassada antes do uso. A argamassa, depois de misturada com água, deverá apresentar consistência pastosa, aderente e sem grumos.

### APLICAÇÃO:

Para regularização de piso, aplique com espessura de 2 à 5 cm, dando acabamento com régua de alumínio e respeitando as juntas de movimentação.

### JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO E DESSOLIDARIZAÇÃO:

O dimensionamento das juntas de movimentação de dessolidarização deverá estar de acordo com as normas técnicas NBR 13753/13754/13755.

### PRECAUÇÕES:

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;  
Utilize Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) - como óculos de segurança e luvas de borracha;  
Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico;  
Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente;  
Em caso de ingestão do produto, procure um médico imediatamente.

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- Solicitar sempre que necessário, inclusive para indicação do revestimento adequado para cada área;
- A REJUNTABRÁS se reserva o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento da instalação de seus produtos.