

# JUNTAFLEX MC

## INDICAÇÕES:

Juntas de movimentação, dilatação e dessolidarização em fachadas, pisos e paredes. Vedação de caixilhos, calhas e rufos, esquadrias metálicas, calefação em geral. Ideal para o tratamento de fissuras. Espessura de juntas recomendadas até 15 mm.

## COMO UTILIZAR MELHOR O SEU PRODUTO:

Antes da aplicação, deve-se proteger as bordas das placas com fita crepe. Para um melhor acabamento, alisar com espátula umedecida em solução de água e detergente neutro. Após a abertura da bisnaga, utilizar o mais breve possível.



## PRODUTO:

**Validade:** 12 meses a partir da data de fabricação;

**Estado físico:** Pastoso;

**Mistura:** Estimado por bisnaga para junta de 1 cm x 1 cm: 3 metros lineares por bisnaga de 400 g.

**Temperatura ambiente (para aplicação):** 5°C até 35°C;

**Temperatura da base (de aplicação):** 5°C até 27°C;

**Tráfego leve:** 3 dias;

**Tráfego normal (inclusive máquinas e equipamentos):** 14 dias;

**Sistema de cura:** Umidade atmosférica;

**Velocidade de cura aproximada:** 1,0 mm/dia\*;

**Secagem ao toque:** Aproximadamente 8 horas\*;

**Cura total:** 7 dias;

**Estocagem:** Conservar em local seco e arejado.

**Consumo:** 126 g/m linear;

**Cores:** Ver mostruário;

**Embalagem:** Bisnaga 400 g.

## JUNTAFLEX MC

### INDICAÇÕES:

Juntas de movimentação, dilatação e dessolidarização em fachadas, pisos e paredes. Vedação de caixilhos, calhas e rufos, esquadrias metálicas, calefação em geral. Ideal para o tratamento de fissuras. Espessura de juntas recomendadas até 15 mm.

### COMPOSIÇÃO:

À base de resina poliuretânica, solvente aromático, isocianato livre, cargas minerais devidamente graduadas, aditivos especiais e pigmentos.

### BASE:

A superfície deverá estar limpa e isenta de óleos, graxas, tintas, poeira, materiais não-aderidos e umidade.

### MISTURA:

Pronto para o uso.

### APLICAÇÃO:

- A aplicação do REJUNTABRÁS - JUNTAFLEX MC deverá ser realizada após um período mínimo de 48 horas do assentamento das placas cerâmicas (quando utilizado como junta de movimentação);
- Em juntas ou trincas, só se deve permitir a aderência do adesivo nas laterais. Deve-se utilizar um limitador de profundidade (deformável) para o adesivo não aderir no fundo, delimitando a altura máxima da junta em 12,7 mm;
- Devem-se proteger as bordas das placas cerâmicas com fita crepe;
- Cortar o bico do aplicador na diagonal no diâmetro desejado, e remover o selo de proteção da parte traseira da bisnaga;
- Aplicar o JUNTAFLEX MC com o auxílio de uma pistola aplicadora;
- Aplicar o adesivo de baixo para cima para evitar a formação de bolhas.

### PODE SER UTILIZADO EM:

- Juntas de movimentação e dilatação e dessolidarização em fachadas, pisos e paredes;
- Vedação de caixilhos e esquadrias metálicas;
- Vedação de calhas e rufos;
- Calefação em geral (ar condicionado, louças sanitárias e boxes de banheiros);
- Ideal para o tratamento de fissuras e trincas. Espessura de juntas recomendadas até 15 mm;
- Vedação de tubulações.

### ACABAMENTO:

Para melhor acabamento do adesivo, deve-se alisá-lo com espátula umedecida em uma solução de água e sabão neutro. Depois disso, pode-se retirar a fita crepe.

## JUNTAFLEX MC

### JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO E DESSOLIDARIZAÇÃO:

O dimensionamento das juntas de movimentação de dessolidarização deverá estar de acordo com as normas técnicas NBR 13753/13754/13755.

### PRECAUÇÕES:

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;

Utilize Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) - como óculos de segurança e luvas de borracha;

Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico;

Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente;

Em caso de ingestão do produto, procure um médico imediatamente.

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- Solicitar sempre que necessário, inclusive para indicação do revestimento adequado para cada área;
- A REJUNTABRÁS se reserva o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento da instalação de seus produtos.
- A nossa garantia e a reposição do material se restringem apenas aos nossos produtos.