

JUNTAFORTE - EPÓXI

INDICAÇÕES:

Pisos de laboratórios, laticínios, frigoríficos, cervejarias, usinas e locais onde há incidência de ataques químicos.

COMO UTILIZAR MELHOR O SEU PRODUTO:

Deve-se fazer o acabamento das juntas com esponja ou pano umedecido em água. Para melhor resultado, adicione 100 ml de álcool doméstico para cada litro de água.



PRODUTO:

Validade: 8 meses a partir da data de fabricação;

Estado físico: Pó seco e solução;

Tempo de uso da mistura pronta: 30 minutos à 25°C;

Temperatura ambiente (para aplicação): 5°C até 35°C;

Resistente à temperatura de: 100°C no máximo;

Resistente à compressão: 700 kgf/cm²;

Dilatação térmica: $3 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$;

Cura

Inicial: 1 dia;

Tráfego leve: 2 dias;

Tráfego pesado (cura total): 7 dias;

Estocagem: Conservar em local seco e arejado. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e com no máximo 1,5 m de altura na embalagem original fechada;

Consumo

Assentamento: Placas anticorrosiva com formato (24,0 x 11,5 cm x 1 cm com 0,8 cm de junta) = 7,2 kg/m²

Rejuntamento: Placas anticorrosiva com formato (24,0 x 11,5 cm x 1 cm com 0,8 cm de junta) = 3 kg/m²

Obs.: Para outros formatos consultar o Depto Técnico;

Cores: Ver mostruário;

Embalagens

Aplicação de assentamento: Embalagem resina 2,8 kg/Endurecedor 1,2 kg/Pó 16 kg

Aplicação de rejuntamento: Embalagem resina 2 kg/Endurecedor 1 kg/Pó 17 kg.

JUNTAFORTE - EPÓXI

INDICAÇÕES:

Pisos de laboratórios, laticínios, frigoríficos, cervejarias, usinas, locais onde há incidência de ataques químicos.

IDEAL PARA:

Assentamento ou rejuntamento de placas cerâmicas anticorrosivas em:

- Piso de laboratórios;
- Galvanização;
- Tanque de decapagem;
- Sala de bateria;
- Laticínios;
- Frigorífico;
- Cervejaria;
- Alimentos.

COMPOSIÇÃO:

Composto à base de resina epóxi, cargas minerais, aditivos e endurecedor

BASE:

A superfície deverá estar limpa e isenta de óleos, graxas, tintas, poeira, materiais não-aderidos e umidade.

MISTURA:

Misturar o JUNTAFORTE - EPÓXI conforme dados técnicos.

APLICAÇÃO:

Após 72 horas do assentamento das placas cerâmicas, devem-se lipar as juntas com uma escova de piaçava. A partir disso se aplica o JUNTAFORTE com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço revestida com borracha, repassando o produto várias vezes até que as juntas fiquem totalmente preenchidas.

CURA:

Após aplicado, conservar o rejuntamento úmido por 48 horas.

ACABAMENTO:

Retirar o excesso do material com uma esponja levemente umedecida. Completar a limpeza com pano umedecido, passando de uma extremidade da placa cerâmica para outra até atingir a limpeza da mesma;

Após 3 dias, se houver necessidade, lavar com uma solução de água e ácido muriático à 10%;

Após um período mínimo de 6 dias da lavagem final da obra, ou quando apresentar menor grau de umidade, recomenda-se aplicar uma camada protetora (microemulsão de silicone REPERSIL) devido ao ataque de maresias, diminuindo significativamente o problema de eflorescência.

JUNTAFORTE - EPÓXI

JUNTAS DE DILATAÇÃO:

O JUNTAFORTE - ALTA RESISTÊNCIA, não deve ser usado como junta de dilatação.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

Não aplicar rejuntamento nas áreas externas em dias chuva.

A REJUNTABRÁS poderá se necessário, desenvolver outros tipos de argamassa e cores sob encomenda.

A REJUNTABRAS, através de seu laboratório testa permanentemente seus produtos e poderá incluir e/ou retirar matérias primas, sempre objetivando o aprimoramento da qualidade.

O resíduo de material que fica sobre a placa cerâmica, sairá conforme as lavagens futuras.

ATENÇÃO:

É imprescindível a utilização de equipamentos de proteção individual (E.P.I.); óculos de segurança e luvas de borracha.

RESINA:

Produto não inflamável.

ENDURECEDOR:

Produto combustível produz gases tóxicos na queima incompleta.

Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os imediatamente com água corrente em abundância, por no mínimo 15 minutos e procure um médico.

INALAÇÃO:

Remova a pessoa atingida para o ar fresco. Procure assistência médica imediatamente.

Lavar as mãos e o rosto diversas vezes ao dia. Em ambientes fechados providenciar boa ventilação.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Solicitar sempre que necessário, inclusive para a indicação do revestimento adequado para cada área.

A REJUNTABRÁS se reservará o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento de instalação dos seus produtos:

GARANTIA:

A nossa garantia e a reposição do material se nossos produtos. Portanto, devido à variedade de materiais cerâmicos existentes, pedras naturais e de outros revestimentos e, além disso, pela deficiência na mão-de-obra, recomenda-se que seja realizado ensaio preliminar de manchas antes de rejuntar.

PRECAUÇÕES:

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;

Utilize Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) - como óculos de segurança e luvas de borracha;

Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico;

Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente;

Em caso de ingestão do produto, procure um médico imediatamente.

JUNTAFORTE - EPÓXI

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- Solicitar sempre que necessário, inclusive para indicação do revestimento adequado para cada área;
- A REJUNTABRÁS se reserva o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento da instalação de seus produtos.